

VERTIKAL HP

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

FINITION DÉCORATIVE À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE, SPÉCIALE SURFACES EXTÉRIEURES HORIZONTALES INCLINÉES

FINITION : **ASPECT SATINÉ**

TEINTES : **BLANC** et **NUANCIERS VERTIKAL®**

→ CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 - Famille I Classe 7b2

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine acrylique
- Densité : 1,22 (valeur maximale en teintes blanc et pastel)
- Extrait sec : 48 %
- Taux volumique d'extrait sec : 39 %

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- Extérieur, seuils de porte, appuis de fenêtre.

SUPPORTS

- Béton, anciennes peintures (excepté les revêtements souples).

→ RÈGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/L.
- Ce produit contient moins de 50 g/L COV.

→ ASSURANCE

VERTIKAL HP est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.





PROPRIÉTÉS

- Très bonne tenue des teintes dans le temps.
- Entretien facile par lavage des surfaces à l'éponge.
- Revêtement imperméable en l'absence de fissure.
- Aspect satiné tendu.



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.3 avec l'application du fixateur **VERTIKAL CT**.
- Sur anciennes peintures, gratter, poncer et dégraisser. S'assurer de la bonne adhérence de l'ancien revêtement avec le support.
- La pente du support devra être supérieure à 1 % pour éviter les eaux stagnantes qui nuiraient à l'adhérence du revêtement.

DILUANT et NETTOYAGE

- À l'eau.

APPLICATION

- Malaxer avant emploi pour toutes applications.
- Brosse ou rouleau.
- Appliquer en deux couches de finition.

RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 8 à 12 m²/L.
- Consommation : 100 à 150 gr/m².
- Ces quantités peuvent être plus élevées selon la planéité et la porosité du support.

SÉCHAGE À 20 °C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Sec : 1 heure ou plus élevé selon quantité des colorants (pour mise à la teinte).
- Recouvrable : 4 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre agréé. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

Important : Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces subissant des chocs thermiques cycliques, le choix de teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % est fortement conseillé. La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

